



# MONARPLAN® W

Hydroizolačná strešná fólia

## Popis výrobku:

Monarplan® W je hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku z polyesteru(PES), na vrchnej strane so špeciálnou pochôdznou protišmykovou úpravou.

### Rozmery

Hrúbka: 1,5 mm / 2,5 mm vrátane protišmykovej úpravy /

Šírka: 1,06 m

Dĺžka kotúčov: 15 m

### Farba:

vrchná strana - tmavo šedá antracit / RAL 7015 /

spodná strana - tmavo šedá / nedefinovaná /

## Použitie:

- Monarplan W je určený pre vytváranie pochôdzných plôch a komunikačných trás na strechách s PVC fóliou
- Monarplan W je zváraný horúcim vzduchom k strešnej hydroizolačnej fólii

## Dokumentácia /certifikáty:

Výrobok zodpovedá norme STN EN 13956 - Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.

## Balenie, doprava a skladovanie:

### Balenie

Fólia je balená v kotúčoch, ktoré sú uložené na drevených paletách. Palety sú zabelené v PE fólii a stiahnuté páskami.

### Doprava a skladovanie

Fólia musí byť skladovaná v originálnych obaloch, vo vodorovnej polohe, chránená proti mechanickému poškodeniu, priamemu slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Odporúčaná teplota skladovania je medzi 0 °C a 30 °C.

Fólia by mala byť prepravovaná v krytých dopravných prostriedkoch v originálnych obaloch.

### Identifikácia výrobku

Vo vnútri kotúča a na každom obale palety je identifikačný štítok so všetkými potrebnými údajmi o produkte vrátane výrobného čísla.

# MONARPLAN® W

Hydroizolačná strešná fólia



## Výhody:

- Špičková protišmyková úprava
- Perfektná zváratelnosť
- Výborná flexibilita pri nízkej teplote
- Vysoká rozmerová stabilita
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Trvanlivosť
- Recyklovateľný materiál

## Aplikácia:

Fólia je určená pre vytváranie pochôdznych plôch a komunikačných trás na strechách s PVC fóliou. Montáž sa vykonáva zváraním k podkladnej hydroizolačnej fólii horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.

Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.

Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

## Chemická odolnosť:

Fólia Monarplan® W nesmie byť v priamom kontakte s:

- asfaltom, olejom, benzínom, dechtom a izolačnými doskami z EPS

V prípade iných chemikálií je potrebné kontaktovať technické oddelenie ICOPAL (techservis@icopal.com).