CE
12
1023
1023-CPR-0564 F

PARAELAST ANTIFIRE G S50

Jedinečný identifikačný kód výrobku: 2400 (šedý)

ŠPECIÁLNE MODIFIKOVANÉ PÁSY

Účel použitia	EN 13707:2004+A2:2009 Strešná – Vrchná vrstva 2+	Vrchný modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech aj do požiarne nebezpečného priestoru B_{ROOF} (t3)
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchná Nosná vložka pásu Typ krycieho asfaltu Povrchová úprava spodná	Bridlicový posyp prírodný / farebný + pozdĺžna spalná PP fólia 9 (± 1) cm Sklenená tkanina G – 200 g/m^2 Modifikovaný elastomérmi (SBS syntetickým kaučukom), obojstranný PE fólia
Teplota spracovania	Od -5°C	
Spôsob použitia	Typ S nataviteľný plameňom horáku. Pás je možné mechanicky kotviť (výnimočne lepiť). Pozdĺžne spoje odporúčame spájať s presahom pozdĺžnej spalnej PP fólie a priečne s presahom aspoň 10 cm. Počas aplikácie používajte ochranné pracovné pomôcky.	
Doprava a skladovanie	Kotúče sa ukladajú v dopravných prostriedkoch zásadne na paletách v originálnom balení. Musia byť dopravované a skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe (s osou kolmo na podlahu). Aj po vybratí kotúča z paletovej jednotky musí byť kotúč skladovaný vždy vo vertikálnej polohe. Výrobok musí byť pri skladovaní chránený proti mechanickému poškodeniu, priamemu slnečnému žiareniu a iným zdrojom tepla .	
Balenie	kotúč 7,5 m x 1 m	paleta 800 x 1200 mm v počte 15 ks

PARAELAST ANTIFIRE G S50

Skúšobná metóda	Charakteristika		Tolerancia	Vlastnosti	Jednotky
EN 1850-1	Zjavné vady		-	Bez vád	-
EN 1848-1	Dĺžka a šírka pásu		≥	7,5 x 1,0	m
EN 1848-1	Priamosť		≤	15	mm/7,5 m
EN 1849-1	Hrúbka		±0,2	5,2	mm
EN 12311-1	Max. ťahová sila pozdĺžna/priečna		± 400	1400 / 1600	N/50 mm
EN 12311-1	Ťažnosť pozdĺžna/priečna		± 5	12 / 12	%
EN 12310-1	Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca) pozdĺžna/priečna		± 100	400 / 300	N
EN 12317-1	Pevnosť spoja (šmyková) pozdĺžna/priečna		-	NPD	N/50 mm
EN 12730	Odolnosť proti statickému zaťaženiu metóda A		≥	15	kg
EN 12691	Odolnosť proti nárazu metóda A		≥	1500	mm
EN 12039	Priľnavosť posypu		± 5	20	%
EN 1928	Vodotesnosť		≥	200	kPa
EN 1931	Priepustnosť vodných pár μ		-	NPD (20000)	μ
EN 1109	Ohybnosť pri nízkych teplotách		≤	-25	°C
EN 1110	Odolnosť proti stekaniu pri vyšších teplotách		≥	100	°C
EN 13501-1	Reakcia na oheň		-	Trieda E	-
EN 13501-5	Správanie pri vonkajšom požiari / systém		-	B_{ROOF} (t3)	-
EN 1296	Umelé starnutie	Ohybnosť / Stekavosť	≤/≥	-20 /90	°C
		Vodotesnosť	≥	200	kPa

EN 1847 základná Odolnosť proti chemikáliám je uvedená v EN 13707, EN 13969
Pásy neobsahujú nebezpečné látky.

V Svobode nad Úpou dňa 1.8.2014 v mene výrobcu Miroslav Konečný Prokurista Obchodný riaditeľ

V **obchodných a záručných** podmienkach sú uvedené ďalšie záväzné údaje – doba záruky, podmienky pre skladovanie a dopravu, určenie podmienok pre spracovanie pásov, bezpečnostné podmienky pokládky, nakladanie z obalmi, ekologické náležitosti atď. Pri posudzovaní vhodnosti výrobku náleží užívateľom uistiť sa pred jeho použitím o platnosti aktuálnej verzie technického listu.