

Porotherm 11,5

Technické údaje

Tehly (STN EN 771-1):

- rozmery 500 × 115 × 238 mm
- trieda objem. hmotnosti 700 kg/m³
- orientačná hmotnosť cca 9,7 kg/ks
- pevnosť v tlaku 8 N/mm²
- skupina murovacích prvkov 2
- mrazuvzdornosť NPD (F0)
- obsah aktívnych rozpustných solí NPD (S0)
- súdržnosť 0,15 N/mm²

NPD - vlastnosť nie je definovaná

Murivo:

- hrúbka 115 mm
- spotreba tehál 8 ks/m²
- spotreba malty cca 9 l/m²
cca 81 l/m³

Zvuková izolácia

- index nepriezvučnosti $R_w = 45 \text{ dB}^*$
- Orientačná plošná hmotnosť 142 kg/m² vrátane omietok hr. 2 × 15 mm (objemová hmotnosť murovacej malty a omietok cca 1650 kg/m³).
* hodnota stanovená meraním

Tepelnotechnické údaje muriva

na maltu Porotherm MM 50	u (%)	λ_u (W/m·K)	R_u (m ² ·K/W)	U_{int} (W/m ² ·K)
• bez omietok v suchom stave	0	0,21	0,55	1,23
• bez omietok pri praktickej vlhkosti 0,5%	0,5	0,22	0,53	1,26
• s omietkami v suchom stave	0	0,24	0,61	1,15
• s omietkami pri praktickej vlhkosti 0,5%	0,5	0,25	0,59	1,17

obojsstranná omietka Porotherm UNIVERSAL hrúbky 15 mm
u = praktická hmotnostná vlhkosť.

Požiarna odolnosť

- trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé)
- požiarna odolnosť EI 120 D1 (s obojsstrannou omietkou min hr. 10 mm) (STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)

Ostatné stavebnofyzikálne údaje

- merná tepelná kapacita neomietnutého muriva $c = 1\,000 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$
- faktor difúzneho odporu $\mu = 5/10$ (STN EN 1745)


Prácnosť murovania (normočasy):

- cca 4,70 Nh/m³
- cca 0,54 Nh/m²


Spôsob dodávky

- Tehly Porotherm 11,5 sa dodávajú na vratných paletách 1 000 × 1 180 mm.
- počet tehál na palete 100 ks

STN EN 771-1




Porotherm 11,5



Väzba rohov a ostení

1. vrstva



2. vrstva

